

Descripción del Producto:

VINIREVESTO® BÁSICA es una pintura económica base agua, de acabado mate para interiores y exteriores.

Propiedades:

- Después de 2 capas logra un excelente poder cubriente
- Excelente rendimiento metro cuadrado por litro
- Excelente adherencia
- Buena lavabilidad y resistencia al intemperismo

Aplicaciones:

- Como acabado decorativo de muros y plafones interiores o exteriores.
- Ideal para uso arquitectónico o institucional donde se requiera una gran calidad, rendimiento, durabilidad, precio competitivo y mínimos costos de mantenimiento posterior.

Ventajas:

- Buena durabilidad y resistencia en exteriores
- Colores firmes
- Gran poder cubriente
- Buena resistencia a los álcalis e inmersión en agua
- Excelente precio competitivo
- Excelente rendimiento

Dilución:

Máximo 10% con agua limpia si la aplicación es con rodillo

Máximo 15% con agua limpia si la aplicación es con brocha o aspersión

Almacenamiento:

La pintura debe permanecer en su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente. Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténganse bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Tiempo de vida: 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

Rendimiento Teórico:

5 a 6m²/L a una mano

El rendimiento teórico mencionado esta calculado en una superficie plana y de laboratorio, no estan contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies irregulares, porosas, rústicas o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta un 50% o más, dependiendo de las condiciones de aplicación, superficie e incluso el color a usar. Cuando los colores sn tonos deep, se recomienda que la base sea blanca para mejores resultados de color y poder cubriente.

Vinirevesto Básica®



Presentación:

Tambo [Kg] 200.0

Cubeta [Kg] 19.0

Galón [Kg] 4.0

DATOS TÉCNICOS

Brillo [U.B. @ 85]	3.0 - 8.0
Sólidos [%]	40- 50
Viscosidad [KU]	100-120
Densidad [kg/L]	1.10-1.50
Tiempo de secado	2 horas
Lavabilidad [ciclos]	> 5,000

Tiempos de secado:

A 25° C y 50% de HR; la primera mano seca al tacto 30 min. Para la segunda mano 60 min. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Coloraciones e igualaciones:

Color blanco, 16 colores de carta e igualaciones limitadas a tonos pastel a petición del cliente unicamente en pedidos mayores a 5 unidades.

Toxicidad:

- No tóxico, producto elaborado a base de materias primas libres de plomo y mercurio

Inflamabilidad:

Material base agua no inflamable

Espesor recomendado en película húmeda:

Aplicar capa de pintura aproximadamente a 100 micras

Espesor recomendado en película seca:

Película seca aplicada de 35-40 micras

Aplicación del Producto:

1. La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes. En superficies nuevas de yeso o de cemento es necesario esperar hasta que se encuentren perfectamente secas, en caso contrario se puede presentar problemas de manchado, decoloración, adhesión, burbujas, laminación, etc., durante y después del proceso de pintado
2. Preparada la superficie, es necesario identificar el sellador adecuado antes de pintar

Sellovesto 5x1 Vinil-Acrílico: para superficies interiores o repintadas sin problemas de alcalinidad o salitre

Sellovesto 5x1 Acrílico: Para superficies exteriores nuevas o con problemas de ligero salitre

Fondorevesto (igualado a un color similar a la pintura de acabado final): para superficies interiores o exteriores sanas donde el color de acabado a aplicar por naturaleza presente bajo poder cubriente

Sellovesto 100 A: Para superficies que presenten alcalinidad, ligero salitre o simplemente desean mayor protección.

3. Preparada la superficie y sellada en su totalidad, aplicar la primera mano de **Vinirevesto® Básica**, añadiendo máximo de un 10 a 15% de agua limpia dependiendo el equipo de aplicación, dejar secar de 1 a 2 horas y aplicar la segunda mano ya sin diluir la pintura.

Precauciones de Instalación:

- Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios en la tonalidad durante y después de la aplicación.
- Toda la superficie donde se aplique **Vinirevesto® Básica** deberá ser sellada previamente
- **Vinirevesto® Básica** no resiste humedades excesivas ni salitre permanente
- La aplicación del producto se recomienda hacerlo si la temperatura ambiental oscila entre los 5 y 40°C con HR 50% aprox
- No se recomienda aplicar la pintura, si hay amenaza de lluvia
- Si no ha trabajado con nuestro producto se recomienda hacer pruebas de rendimiento antes de pedidos grandes
- La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario puede que queden manchas, empalmes o juntas frías
- No dejar los envases abiertos por periodos largos de tiempo para evitar la formación de grumos o natas

Precauciones de Uso:

Líquido pegajoso y viscoso, en su manipulación se recomienda: usar guantes de látex y gafas de seguridad, así como overol para evitar manchas en la ropa.

Equipo de Aplicación:

Brocha: para obtener acabados más tersos

Rodillo: se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo de Aspersión convencional o Airless: Para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Cepillo: Se recomienda para superficies muy rugosas.

Mantenimiento:

- Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar la superficie ligeramente con esponja o cepillo de cerdas suaves y agua jabonosa, enjuagando con agua limpia en abundancia en áreas que lo permitan

Limitaciones del producto:

- No usar **Vinirevesto® Básica** en pisos, escaleras o cualquier área que tenga frote o tráfico continuo.
- No resiste lavado o deterioro por usar productos químicos corrosivos o altas temperaturas.
- No se recomienda su aplicación en áreas que estén en contacto constante con humedad extrema o lavabilidad diaria.

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos.
- En todos los casos insistimos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.
- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.

Revisión Enero 2024